



WALDORF SCHWEISSTECHNIK

Ficha Técnica

Datasheet



WST EH 70

Classificação	DESENVOLVIMENTO ESPECIAL		
Descrição e Aplicações	Eletrodo com depósitos ricos em carbonetos de Cr/B para aplicações onde se apresenta desgaste severo por abrasão. Indicado para britadores, caçambas, esteiras transportadoras de britas e etc.		
Propriedades Mecânicas	Dureza (HRC)		
	64		
Composição Química (%)	C	B	Cr
	5,00	1,50	41,00
Parâmetros de Soldagem	Diâmetro (mm)		Amperagem (A)
	3,25		130
	4,00		160
Procedimento de Aplicação	Necessário pré aquecimento de 250°C e resfriamento lento		
Observações	Recomenda-se até 3 passes		

WALDORF SCHWEISSTECHNIK LTDA

CNPJ - 43.542.081/0001-64 IE - 407.873.607.113

AV. PRESTES MAIA, 1606 - CEP 09930-270 - CENTRO - DIADEMA/SP

FONE - (11) 2758-6200 (11) 2758-6202